

高品質ミラーの世界標準 [サンミラー G]

SUN MIRROR® G

Global Standard Ecological Mirror

製造工程で
銅を使用しない

耐久性・強度に
すぐれている

塗料から
ホルムアルデヒドが
発生しない

製造工程で銅をまったく使用しないため、環境配慮に貢献

従来の鏡に耐久性維持を目的として使用されていた銅を使用しないことで、欧州指令※に適合しながらも、有効な資源の省資源化にも貢献しています。

新塗料膜の採用により、耐久性・強度がさらにアップ

環境先進地域・ヨーロッパで主流となっている銅を使用しないミラー製法に加え、新塗料膜の導入により、耐久性と強度を向上。塗料膜の劣化や取り扱い時の損傷リスクを低減しています。

ホルムアルデヒド発生ゼロで、使用者の健康にも配慮

サンミラーGは、環境はもちろん使用者の健康にも配慮。人体に有害な影響があると考えられているホルムアルデヒドを発生させる物質も一切含んでいません。

※サンミラーGは、以下の欧州指令(EU directive)に適合する商品です。

①2002/96/EC WEEE指令(Waste Electrical and Electronic Equipment) ②2002/95/EC RoHS指令(Restriction of the use Of certain Hazardous) ③2000/53/EC ELV指令(End-Life of Vehicle)

各種性能試験

サンミラーGは、従来品と比較してしけ性能と硬さが飛躍的に向上しています(弊社従来品を1.00としたときの数値)。

CASS試験後のしけ性能

従来品 1.00

サンミラーG **1.84**

※弊社社内試験による実測結果の従来品との比較(従来品を1.00とみた時、1.84倍)

硬さ

従来品 1.00


サンミラーG **2.15**

※弊社社内試験によるクレーム式硬さ計による塗膜貫通荷重の従来品との比較


鏡の構造図

サンミラーGは、新ミラー製法と新塗料膜(一層塗装)の開発により、耐久性能と環境性能の大幅アップを実現しています。

●従来品



●サンミラーG



さまざまな目的と用途に対応する豊富なバリエーション

サンミラーGは、「ユーログレー」、「ユーロブロンズ」のカラーバリエーションの他、高透過ガラスを素板に使用し、反射色の再現性と明るさを格段に向上させた「リアリティア」など、さまざまなバリエーションを用意しています。

●受注品種

商品名	呼び厚み	規格寸法(ミリ)
サンミラーG	3ミリ	1829×1219
	5ミリ	2438×1829
	6ミリ	3658×2438
	8ミリ	3658×2438
サンミラーG ユーロブロンズ	5ミリ	2438×1829
	6ミリ	3658×2438
サンミラーG ユーログレー	5ミリ	2438×1829
	6ミリ	3658×2438
サンミラーG リアリティア	5ミリ	3200×2235
	6ミリ	3200×2235

サンミラーG 8ミリは原則1尺単位の受注生産となります。このため状態によりましては、2ヶ月程度の納期をいただく場合がございますことをご了承願致します。



旭硝子株式会社 AGCガラスカンパニー

[カスタマーセンター]

〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11 NBF 上野ビル

お問い合わせナビダイヤル

0570-001-555 [受付時間]9時~12時~13時~17時(土・日・祝日はお休み)

http://www.asahiglassplaza.net



古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています

36015-004000 2012.07.TY